

Coefficients de rétractabilité de quelques essences

	Essences	radial	tangentiel	volumétrique (v %)
Bois extrêmement Nerveux- v > 0.75	Palétuvier	0.35	0.55	1.00
	Abalé	0.41	0.30	0.76
Bois très nerveux 0,55<v<0,75	Hêtre	0.23	0.43	0.72
	Pin Laricio	0.24	0.37	0.66
	Charme	0.22	0.35	0.66
	Robinier	0.20	0.38	0.63
	Orme champêtre	0.20	0.37	0.63
	Pitchpin	0.20	0.37	0.62
	Frêne	0.20	0.30	0.56
Bois nerveux 0,35 <v< 0,55	Pin d'Oregon	0.18	0.31	0.53
	Chêne	0.16	0.32	0.50
	Iroko	0.18	0.25	0.46
	Bouleau	0.17	0.27	0.46
	Palissandre	0.15	0.26	0.43
	Sapin des Vosges	0.12	0.29	0.43
	Hêtre doux	0.13	0.25	0.42
	Châtaignier	0.12	0.25	0.41
	Epicéa	0.12	0.26	0.41
	Okoumé	0.13	0.24	0.39
	Acajou	0.16	0.18	0.37
Bois peu nerveux 0,15<v<0,35	Peuplier	0.09	0.24	0.35
	Pin maritime	0.11	0.20	0.34
	Chêne de Tronçais	0.10	0.19	0.32
	Noyer	0.09	0.14	0.24
	Teck	0.08	0.14	0.23
	Ebène	0.03	0.06	0.10