

Définition

- Peinture laque satinée à base d'une dispersion acrylique polyuréthane en phase aqueuse.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Protection et décoration de tous fonds usuels du bâtiment.
- Pour travaux de finition A (travaux soignés).

Propriétés

- Grande dureté (résiste aux chocs et aux rayures).
- Satiné stable dans le temps.
- Faible taux de COV.
- Excellent rendu.
- Faible odeur.
- Grande facilité d'entretien.
- Séchage rapide.



Satiné



Brosse



Rouleau



Pistolet



Caractéristiques générales

Aspect en pot

Peinture liquide

Aspect du feuil sec

Satiné

Extrait sec

(En blanc).

En poids (norme EUR PL 005) : 52 ± 2 %.

En volume (théorique) : 38 ± 2 %

Masse volumique

(en blanc : kg/dm^3)

- $1,26 \pm 0,05$ (norme EUR PL 004)

Brillant spéculaire

35 ± 5 sous 60° d'angle.

Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film $< 5 \mu\text{m}$ après 200 cycles).

Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres selon les bases.

Rendement (sur supports lisses)

12 à 14 m^2/L environ par couche.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : toutes teintes du nuancier "le Chromatic".

Temps de séchage

(à 23°C - 50 % HR)

- Sec au toucher : 1 à 3 h.
- Redoublable après 5 h.

Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine fermé.
- Garder dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

Nature des supports et préparations des fonds

Supports

- Conformes à la norme NF P 74-201 1 et 2 (DTU 59.1.)
- En INTERIEUR : plâtre, ciment, bois et métaux, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état, préparées et notamment dépolies.
- En EXTERIEUR : Premior Satin ne s'applique pas en extérieur. Cependant, il est possible d'appliquer Premior Satin en partie extérieure des menuiseries de type fenêtre lors de leur mise en peinture intérieure.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 1 et 2 (D.T.U. 59.1).

Outil d'application

Outils d'application

- Brosse "spécial acrylique".
- Rouleau microfibras ras 6 ou 10 mm ou rouleau mousse floquée.
- Pistolet.

Dilution

- Rouleau, brosse : prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Pistolet : nous consulter.

Mise à la teinte

Par machine à teinter avec nos colorants Absolu System.

Nettoyage du matériel

A l'eau, ou si le produit a séché, au solvant.

Processus d'application

Impression adaptée au support	INOTEX IMPRESSION, MUROPRIIM, IMPRIMA, EXPRIM, FREITACCROCH, FREITAMETAL EXPERT selon la nature des fonds*
Finition	2 couches de PREMIOR SATIN

* Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59.1).
- En particulier, travailler au dessus de 8 °C en intérieur.
- PREMIOR SATIN doit être déposé, ne pas tirer.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NF T 36005 Famille I - Classe 7b2 - 6a

Hygiène et sécurité

- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010). Ce produit contient maximum 90 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.